

## SCHEDA TECNICA

Film estensibile in LLDPE per utilizzo manuale

**FILM COESTRUSO 7 STRATI TECNOLOGIA CAST – TRIPLO BORDO RINFORZATO**

Codice prodotto: **TSAUTOX09**

Lunghezza: **2440mt**

Spessore: **9my**

| Caratteristiche               | Valori      | Unità di misura | Metodo             | Tolleranza     |
|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>Spessore</b>               | <b>9</b>    | <b>my</b>       | -                  | <b>+/- 10%</b> |
| <b>Fascia</b>                 | <b>410</b>  | <b>mm</b>       | -                  | <b>+/- 5%</b>  |
| <b>Peso netto</b>             | <b>8,30</b> | <b>Kg</b>       |                    | <b>+/- 3%</b>  |
| <b>Peso lordo</b>             | <b>9,90</b> | <b>Kg</b>       |                    | <b>+/- 3%</b>  |
| <b>Lunghezza bobina*</b>      | <b>2440</b> | <b>Mt</b>       |                    | <b>0</b>       |
| <b>Diametro interno</b>       | <b>76</b>   | <b>mm</b>       |                    | <b>+/- 1%</b>  |
| <b>Bobine / pallet</b>        | <b>60</b>   | <b>n.</b>       |                    | <b>0</b>       |
| <b>Resistenza all'impatto</b> | <b>45</b>   | <b>Gr</b>       | <b>ASTM D 1709</b> | <b>+/- 10%</b> |
| <b>Potere collante</b>        | <b>125</b>  | <b>gr</b>       | <b>Interno</b>     | <b>+/- 10%</b> |

\*A causa del naturale rilassamento (riduzione della lunghezza) del film pre-stirato, la lunghezza del film può essere inferiore oltre il 10% del valore nominale. Durante l'utilizzo, applicando una leggera tensione, si ripristina la lunghezza nominale. Il contametri digitale della macchina è stato verificato con lo strumento Tachometro Lutron DT-2235BSN.47419

Tutti i film **TeknoStretch**<sup>®</sup> sono atossici, riciclabili al 100% e prodotti con energia solare

I valori riportati sono forniti a titolo indicativo e non costituiscono impegno per fini contrattuali.

[www.danipack.eu](http://www.danipack.eu)

**TeknoStretch**<sup>®</sup>

by **Danipack** srl

unità produttiva: Turbigo (Mi) Vic.Fontanile,8 tel.0331898222 fax.0331898472 e-mail: [info@danipack.eu](mailto:info@danipack.eu)

sede legale: Busto Arsizio (Va) Viale Duca d'Aosta,3